



Leverandørbrugsanvisning Agrofalt

Fuglesangsallé 16
6600 Vejen
Tlf. 79 96 23 23
Fax 79 96 23 24
www.ncc-roads.dk
Kontaktperson:
Carsten Helmer Nielsen

Anvendelse: Anvendes som slid- og bærelag i Plansiloer, på
Ensilagepladser og lignende.

Pr.nr.:

Dato:
Sept. 2005
Tidligere dato:
-
Udfærdiget af: JBA

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Stof:	CAS nr. / Einecs nr.	Indhold vægt-%	Klassificering	Note
Bitumen	8052-42-4	5-8	-	-
Filler (diverse)	-	1-3	-	-
Granit, sand, stenmel	-	89-95	-	-

3. Fareidentifikation

Den høje anvendelsestemperatur medfører risiko for forbrændinger samt indånding af røg/dampe, der kan virke irriterende på øjne og luftveje.

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler om klassificering.

4. Førstehjælpsforanstaltninger



Indånding	Søg frisk luft.
Hud	Brug hudrensemiddel. Afvask derefter med vand og sæbe, hvorefter huden indgnides med en nærende creme. Se også under "Forbrænding"
Øjne	Ved irritation, søg frisk luft. Øjenirritation kan lindres ved at skylle øjnene med vand.
Indtagelse	Normalt ikke relevant.
Forbrænding	Afkøl straks med vand, og hold det forbrændte område under vand eller hæld vand over hele tiden. Fjern løstsiddende tøj, sko eller handsker ved det forbrændte område. Fortsæt med at køle indtil smerterne er væk, det kan tage flere timer. Lad asfalten sidde. Ved større forbrændinger, søg lægehjælp. Orientering til læge / skadestue: Lad asfalten sidde, den generer ikke sårhelingen. Undgå at bruge stereoidspray.

5. Brandbekæmpelse



Produktet vil normalt ikke kunne brænde.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld



Spild opsamles og returneres til nærmeste asfaltfabrik.

Ved opsamling bruges de samme værnemidler som ved almindelig håndtering.

7. Håndtering og opbevaring

Håndteringstemperaturer:

pen 40/60: 130 – 180 °C

pen 70/100: 130 – 175 °C

Når produktet ikke opvarmes, størkner det.

Undgå indånding af røg / dampe.

Undgå kontakt med hud og øjne.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Indånding	Hvis asfaltproduktet er varmere end de angivne temperaturer, skal der bruges åndedrætsværn med A2P2 filter. Temperaturen må dog aldrig overstige 185 °C.
Hud	Brug handsker, der kan modstå de høje temperaturer, ved risiko for kontakt med produktet. Brug beskyttelsestøj som værner mod det varme produkt. Brug sikkerhedsfodtøj, der kan modstå de høje temperaturer.
Øjne	-
Generelt	Der skal være mulighed for at måle produktets temperatur på udlægningsstedet.

Sørg for god personlig hygiejne. Vask altid hænder før pauser og efter endt arbejde. Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Grænseværdier Bitumenrøg 1 mg/m³ (april 2005)

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende	Stenfyldt masse	Opløselighed i vand	uopløselig
Farve	Brun til sort	pH	-
Lugt	Asfalt	Massefylde	ca. 2 g/cm ³
Smeltepunkt	-	Flammepunkt	> 200 °C
Kogepunkt	-	Selvantændelsestemp.	-
Damptryk	-	Ekspløsningsgrænser	-

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt.

Ved opvarmning over 185 °C afgives sundhedsskadelige dampe.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding	For høj temperatur medfører røgudvikling, som under dårlige ventilationsforhold virker irriterende på åndedrætsorganerne.
Hud	Ved hudkontakt er der risiko for forbrændinger.
Øjne	Røg / damp kan virke irriterende på øjnene.
Indtagelse	Vil normalt ikke være aktuelt.
Langtidsvirkninger	Ved lang tids indånding af produktet, der er opvarmet over håndteringstemperaturen, er der risiko for bronchitis.

12. Miljøoplysninger

Produktet er uopløseligt i vand, og spredes derfor ikke i vandmiljøet.

Produktet anses ikke for skadeligt for miljøet.

13. Bortskaffelse

Produktet returneres til den nærmeste asfaltfabrik.

EAK kode: 17 03 02 00

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

UN nr.: Fareseddel: ADR / RID: Transportnavn: EMS: MFAG:

- - - - - -

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning Produktet er ikke klassificeret efter Miljøministeriets regler om klassificering.

R-sætninger -

S-sætninger -

Indeholder Bitumen

Kodenummer -

Særlige regler Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og Sikkerhed" eller som er instrueret af en person, der har gennemgået kurset.

Medarbejderne skal være orienteret om indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet), som skal forefindes på arbejdsstedet.

16. Andre oplysninger

Agrofalt er en tætgraderet asfaltbetontype.

Produktet optager statistiske påvirkninger, og bidrager til pladsens bæreevne.

Agrofalt kan indeholde op til 15% genbrug.