



Sikkerhedsdatablad Pulverasfalt tætgraderet og åbengraderet (PA t, PA å)

Fuglesangsallé 16
6600 Vejen

Tlf. 79962323
Fax. 79962324
www.ncc-roads.dk

Kontaktperson:
Carsten Helmer Nielsen

Anvendelse: PA t anvendes på mindre trafikerede veje og pladser.

PA å anvendes som øverste lag i vej- og pladsbelægninger med varierende belastning.

Pr. Nr.: - -

Dato:
August 2009
Tidligere dato:
August 2004

Udfærdiget af: CHN

2. Fareidentifikation

Den høje anvendelsestemperatur medfører risiko for forbrændinger samt indånding af røg/dampe, Der kan virke irriterende på øjne og luftveje.

Produktet skal ikke klassificeres efter miljøministeriets regler om klassificering.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Stof:	CAS nr./ Einecs nr.	Indhold vægt-%	Klassificering	Note
Bitumen	8052-42-4	4-7	-	-
Filler (diverse)	-	2-4	-	-
Granit, sand, stenmel	-	89-94	-	-

4. Førstehjælpsforanstaltninger



Indånding	Søg frisk luft
Indtagelse	Normalt ikke relevant.
Hud	Brug hudrensemiddel. Afvask derefter med vand og sæbe, hvorefter huden indgnides med en nærende creme. Se også under "Forbrænding"
Øjne	Ved irritation, søg frisk luft. Øjenirritation kan lindres ved at skylle øjnene med vand.
Forbrænding	Afkøl straks med vand, og hold det forbrændte område under vand eller hæld vand over hele tiden. Fjern løstsiddende tøj, sko eller handsker ved det forbrændte område. Fortsæt med at køle indtil smerterne er væk, det kan tage flere timer. Lad asfalten sidde. Ved større forbrændinger, søg lægehjælp. Orientering til læge / skadestue: Lad asfalten sidde, den generer ikke sårhelingen. Undgå at bruge steroidspray.

5. Brandbekæmpelse



Produktet vil normalt ikke kunne brænde.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld



Spild opsamles og returneres til nærmeste asfaltfabrik.

Ved opsamling bruges de samme værnemidler som ved almindelig håndtering.

7. Håndtering og opbevaring

Håndteringstemperaturer:

PA t: pen 250/330: 110-150 °C **PA å:** pen 250/330: 110-140 °C
pen 330/430: 105-145 °C

Når produktet ikke opvarmes størkner det.

Undgå indånding af røg / dampe.

Undgå kontakt med hud og øjne.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Indånding



Hvis asfaltproduktet er varmere end de angivne temperaturer, skal der bruges åndedrætsværn med A2P2 filter. Temperaturen må dog aldrig overstige 160 °C

Hud



Brug handsker, der kan modstå de høje temperaturer, ved risiko for kontakt med produktet.

Øjne



-

Generelt

Der skal være mulighed for at måle produktets temperatur på udlægningsstedet.

Sørg for god personlig hygiejne. Vask altid hænder før pauser og efter endt arbejde. Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Grænseværdier

Bitumenrøg 1 mg/m³ (2002)

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Stenfyldt masse	Opløselighed i vand:	Uopløselig
Farve:	Brun til sort	pH:	-
Lugt:	Asfalt	Massefylde:	2 g/cm ³
Smeltepunkt:	-	Flammepunkt:	> 185 °C
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemp:	-
Damptryk:	-	Ekspløsiønsgrænser:	-

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt

Ved opvarmning over 160 °C afgives sundhedsskadeligedampe.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding	For høj temperatur medfører røgdudvikling, som under dårlige ventilationsforhold virker irriterende på åndedrætsorganerne.
Indtagelse	Vil normalt ikke være aktuelt.
Hud	Ved hudkontakt er der risiko for forbrændinger.
Øjne	Røg / damp kan virke irriterende på øjnene.
Langtidsvirkninger	Ved lang tids indånding af produktet, der er opvarmet over håndteringstemperaturen, er der risiko for bronchitis.

12. Miljøoplysninger

Produktet er uopløseligt i vand, og spredes derfor ikke i vandmiljøet.

Produktet anses ikke for skadeligt for miljøet.

13. Bortskaffelse

Produktet returneres til den nærmeste asfaltfabrik.

EAK kode: 17 03 02 00

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

<u>UN nr.:</u>	<u>Fareseddel:</u>	<u>ADR / RID:</u>	<u>Transportnavn</u>	<u>EMS:</u>	<u>MFAG:</u>
-	-	-	-	-	-

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning	Produktet er ikke klassificeret efter Miljøministeriets regler om klassificering.
R-sætninger	-
S-sætninger	-
Indeholder	Bitumen
Kodenummer	-
Særlige regler	Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og Sikkerhed" eller som er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Medarbejderne skal være orienteret om indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet), som skal forefindes på arbejdsstedet.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001
- Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002
- At-vejledning nr. C.0.1., august 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Pulverasfalt kan indeholde op til 10% genbrug.