

Lappeasfalt

ANVENDELSESOMRÅDE

Lappeasfalt er en kold asfaltblanding til reparationer og små arbejder på let befærdede veje og pladser.

- Opfyldning af slaghuller
- Små afretninger - udligning af niveauforskelle
- Reparation af asfaltbelægnings på veje og pladser med let trafik
- Andre små opgaver, f.eks. til reparation af knækket beton og revner

FORDELE

- Skal ikke blandes
- Udlægges koldt
- Hærder over tid
- Belægningen kan straks trafikeres
- Kan udlægges under såvel kolde som fugtige forhold, selv under 0 oC.
- Kan udlægges uden brug af specialudstyr

BEGRÆNSNINGER

- Indeholder en specialolie, som gør, at materialet er for blødt til middel og tung trafik.
- Risiko for gennemsvedninger ved overdækning med tyndt slidlag

PRODUKTBEKRIVELSE

Lappeasfalt er en asfaltblanding af ren granit med en maksimal kornstørrelse på 6 mm. Asfalten er tilsat en specialolie, så materialet kan håndteres i kold tilstand. Alle råvarer kan genbruges. Produktet leveres i 20 kg poser eller i løs vægt efter aftale. Lappeasfalt forarbejdes koldt og hærder langsomt op. Den færdige overflade kan trafikeres straks efter komprimering, og Lappeasfalt vil med tiden få nogenlunde de samme egenskaber som afkølet, varmbladet asfalt. Der er risiko for gennemsvedning, hvis materialet overdækkes med nyt slidlag, inden materialet er hærdet helt. Materialet er ikke frostfølsomt og kan også bearbejdes ved temperaturer under 0 oC.

FORARBEJDE

Underlaget skal være tørt, rent og fri for løsdele. Generelt er en grundig fejning tilstrækkelig. Underlagets temperatur påvirker ikke kvaliteten. Lappeasfalt kan også anvendes ved temperaturer under 0 oC. Under sådanne forhold fjernes eventuel is fra hullerne, og Lappeasfalt opbevares på et lunt sted før brug for at gøre den nemmere at arbejde med.

HÅNDBLING

Blandingen lægges ud på underlaget med en skovl eller murske, og den fordeles med en rive, asfaltrager eller murske, så laget er lidt for højt. Der skal anvendes ca. 2,3 kg Lappeasfalt til et hul med et volumen på 1 liter. Umiddelbart derefter komprimeres asfalten. På små områder er det nok at komprimere asfalten manuelt, på større områder anbefales det at anvende en tromle eller pladevibrator. Belægningen kan straks trafikeres.

RENGØRING

Arbejdsredskaber kan rengøres med rapsolie eller et andet rensmiddel til fjernelse af olie. Hænder rengøres ved brug af håndrens, som er i stand til at fjerne olie.

EMBALLAGE OG OPBEVARING

Lappeasfalt leveres i 20 kg kunstofsække. Det skal opbevares et tørt og køligt sted - ikke udendørs og ikke i direkte sollys! Hvis emballagen er beskadiget, eller den har været opbevaret for længe, vil asfaltblandingen langsomt hærde. Indholdet i sådanne emballager skal så vidt muligt anvendes omgående. Ligeledes skal delvist tømte sække anvendes hurtigt. Sækkene kan smides i containere til restaffald, og asfaltrester kan afleveres til asfaltgenbrug.

